

セランガン・バツ材 薄型フェンス部材

サイズ： T 1 5 x W 9 0 x L 2 1 0 0 mm



材種： セランガン・バツ
科目： フタバガキ科
産地： 東南アジア全域
比重： 0.84 ~ 1.1程度
特徴： 木理は交錯、肌目は緻密、重硬で強度が高い
耐久性： 屋外で接地して平均寿命は約10年から18年程度
用途： 重構造材・橋梁用材・埠頭用材など

薄板フェンス材の特徴

厚み20mmのデッキ材をフェンスに使用するとボリュームが出すぎて、重い印象のデザインになってしまいます。

厚み15mmであれば、すっきりとした仕上がりになり軽快感が演出できます。

木材の体積が少なくなるのでコストダウンを図ることも可能になります。

私たちが扱う商品は変形が起きにくい柵目挽きを主体に生産しており、管理面に於いても弊社社員が生産工場に常駐し管理を行っています。

柵目挽き材の特徴

板材の変形が起きにくく、巾・長さ方向のどちらにも反り曲がりが発生しにくい。環境の変化が著しい屋外でのデッキスペースなどとして使用する場合はベスト。製材時にロスが出る製法なので価格は少しかかります。



▲▲ ご利用上の注意 ▲▲

- ▲ 堅いささくれやトゲがでることがありますので、サンダル等の履き物を使用し、素足でのご利用はおやめ下さい。
- ▲ 設置作業の際にはささくれやトゲでけがをしない様に軍手等の手袋で手指を保護してください。
- ▲ 天然素材のため、若干の反り曲がり・ひび割れ・変色などの経年変化があります。
- ▲ 雨などにより、木材の色素が流れ出し床面または壁面に付着することがありますのでご注意ください。
- ▲ 鉄や銅が木材に付いたまま雨などに濡れると反応して黒ずむことがあります。
- ▲ 資源有効利用の観点から強度に影響のない部分全てを利用、そのため虫穴の痕がある場合があります。

下記の作業工程を製材より梱包まで一貫して弊社社員が検品・管理します。

製材

▼ 柵目挽きで製材

天然乾燥

▼ 天日で乾燥

人工乾燥

▼ 機械で乾燥後に冷却

加工

▼ モルダーかけ

検品

▼ 商品としての検品

梱包

佐藤物産株式会社
www.satobussan.co.jp
〒171-0022
東京都豊島区南池袋 2-47-7 603号室
TEL. 03-3981-2274 FAX. 03-3981-2284

□販売店名